






















Caratteristiche tecniche

TECHNICAL INFO

CONFORME ALLE NORME UNI EN 14411 APP. G GRUPPO Bia GL
CONFORMING TO STANDARDS UNI EN 14411 APP. G GRUPPO Bia GL

 <p>DIMENSIONI Dimensions</p> <p>CONFORM</p> <p>ISO 10545-2</p>	 <p>ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption</p> <p>< 0,1%</p> <p>ISO 10545-3</p>	 <p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture</p> <p>> 45 N/mm²</p> <p>ISO 10545-4</p>	 <p>FORZA DI ROTTURA Breaking strength</p> <p>≥1300 N min</p> <p>CONFORM</p> <p>ISO 10545-5</p>	 <p>RESISTENZA ALL'ABRASSIONE Abrasion resistance</p> <p>5/4</p> <p>ISO 10545-7</p>	 <p>DUREZZA DI MOHS Hardness in Mohs degrees</p> <p>7</p> <p>UNI EN 101</p>	 <p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance</p> <p>RESISTANT</p> <p>ISO 10545-9</p>
 <p>RESISTENZA AL GELO Frost resistance</p> <p>RESISTANT</p> <p>ISO 10545-12</p>	 <p>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance</p> <p>LA HA A RESISTANT</p> <p>ISO 10545-13</p>	 <p>RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance</p> <p>Classe 5 RESISTANT</p> <p>ISO 10545-14</p>	 <p>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance</p> <p>R10 Natural R9 Polished</p> <p>DIN 51130</p>	 <p>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance</p> <p>B Natural A Polished</p> <p>DIN 51097</p>	 <p>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance</p> <p>FTVWET 33</p> <p>BS 7976</p>	 <p>D.C.O.F.</p> <p>C.O.F. DINAMICO Dynamic coefficient of friction</p> <p>WET > 0.42 Natural DRY > 0.42 Polished</p> <p>BS 7976-2</p>
 <p>CONDUTTIVITÀ TERMICA Thermal conductivity</p> <p>λ = 1.3 W/m·K</p> <p>EN 12524</p>	 <p>RESISTENZA ALLA LUCE ED AL COLORE Light and colour fastness</p> <p>NO VARIATION</p> <p>DIN 51094</p>	 <p>STONAZIONE Shade variation</p> <p>V3 MEDIUM</p> <p>ANSI A 137.1</p>	 <p>SUPERFICIE Surface</p> <p>NATURALE NATURAL</p>	 <p>SUPERFICIE Surface</p> <p>LAPPATO POLISHED</p>	 <p>ESPANSIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion</p> <p>α ≤ 7 × 10⁻⁶ °C⁻¹</p> <p>ISO 10545-8</p>	 <p>D.C.O.F.</p> <p>C.O.F. DINAMICO Dynamic coefficient of friction</p> <p>WET > 0.42 Natural DRY > 0.42 Polished</p> <p>BS 7976-2</p>

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi ed in qualsiasi documento di promozione commerciale dei prodotti BOTTEGA®, hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione. I prodotti BOTTEGA® sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contestati in tutto il materiale dimostrativo hanno carattere indicativo e non sono vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una faga non inferiore a 2^{mm}. ITALCER S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posa dei materiali. ITALCER S.p.A. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi, in quanto non riproducibili su carta con assoluta fedeltà.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of the products BOTTEGA® are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span (determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure. BOTTEGA® products comply with the current regulations. Any possible information about weights, measures, dimensions, colors, shades and other data contained throughout the illustrative material is indicative and not binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to lay the material by alternately taking it from different boxes. When laying rectified products it is advisable to use a self-leveling floor plaster with joints of not less than 2^{mm}. ITALCER S.p.A. will not be responsible for defects resulting from the incorrect laying of material. ITALCER S.p.A. reserves the right to modify the technical information reported. The colours and aesthetic features of the products are approximate, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.